



HORMIGÓN SECO 180 Kgf/cm²

CONCRETO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ZAPATAS DE MUROS DE BLOCKS, ACERAS, CONTENES, REGISTROS Y CANALETAS

CARACTERÍSTICAS

HORMIGÓN SECO 180 Kgf/cm² es una mezcla de construcción compuesta de cemento gris, áridos seleccionados de granulometría controlada y aditivos de última tecnología. Solo requiere la adición de agua para su uso.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Ideal para trabajos de confección y reparación de: zapatas de muros de bloques, registros, canaletas, aceras y bordillos; conforme con lo establecido en el Reglamento para diseño y construcción de estructuras en hormigón armado, R-033 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la Republica Dominicana (MOPC).

PROPIEDADES

- Mezcla de hormigón lista para usar, solo requiere añadir agua
- Facilita el trabajo en obra
- Cantidades precisas y dosificadas
- Ahorro de costos de personal y manipulación
- Orden, seguridad y limpieza en obras

INSTRUCCIONES DE USO

1. Mezclar HORMIGÓN SECO 180 Kgf/cm² con la cantidad de agua indicada, mezclando continuamente de forma manual o con ayuda de un trompo mezclador. Dejar reposar un minuto y remezclar sin agregar agua.
2. Expandir o vaciar la mezcla sobre el soporte o encofrado con la cantidad requerida de hormigón.
3. Reglear o nivelar la mezcla para obtener una superficie uniforme.

ADVERTENCIAS

- No debe aplicarse sobre sustratos de yeso, madera o plástico
- No mezclar este producto con otros materiales
- Evitar agregar más agua que la recomendada
- Asegurar una base estabilizada y bien compactada
- Verificar plomadas y niveles antes de vaciar
- Controlar que los moldes estén correctamente sellados

INFORMACIÓN ÚTIL	
Rendimiento	2,100 Kg/m ³
Dosificación de agua	9% (2.25 litros por funda)
Resistencia a la compresión a 28 días	180 Kg/cm ²
Tamaño máximo de agregado	10 mm
Color	Gris
Presentación	Fundas Kraft doble capa de 30.0 Kg
Peligro de toxicidad	Ninguno
Inflamabilidad	No inflamable

