



PERLA del Sur

CEMENTO BLANCO DE USO GENERAL
ASTM C1157
TIPO GU

DESCRIPCIÓN

Cemento blanco de uso general. Ideal para la elaboración de morteros de albañilería, adhesivos o terminación de acabados arquitectónicos.

CAMPO DE APLICACIÓN

Ideal para fines decorativos, estructurales, elaboración de piezas ornamentales, preparación de morteros de reparación o albañilería, estucos, adhesivos cerámicos, fijación de sanitarios y fontanería, relleno de juntas rígidas, terminación de uniones entre paredes y piso, reparaciones sobre hormigón, piedra o ladrillo. Por su blancura, es ideal para la fijación de piedras naturales y elementos decorativos.

MODO DE EMPLEO

Mezclar con agua limpia de manera manual o mecánicamente hasta conseguir una mezcla homogénea y exenta de grumos. De acuerdo con el uso, si se desea añadir agregados, estos deben estar libres de arcilla e impurezas.

La superficie o equipos de mezcla deben estar limpios.

Aplique de la manera habitual, conforme al tipo de uso seleccionado.

SOPORTE

El soporte debe ser estable y estar limpio de restos de otros materiales, grasas, pinturas, yesos, eflorescencias y cualquier otro contaminante, habiéndose eliminado el posible polvo superficial. No aplicar sobre soportes saturados.

ADVERTENCIA

No aplicar con temperaturas superiores a 32°C o con fuerte viento. Conservar el producto en su envase de origen en un lugar cubierto libre de humedad, insolación directa y bajas temperaturas. No apile a más de 10 camadas ni almacene por largos periodos de tiempo. No mezclar con yeso ni otro tipo de cemento.

GARANTÍA

Todo material se inspecciona y prueba antes de despacharse.

Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante y, si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. El fabricante no se hace responsable por los daños o gastos que surjan de la instalación, uso o reventa de ese material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus almacenes.

En caso de que el fabricante decida reponer el material, el comprador debe esperar sus instrucciones de despacho y autorización para efectuar la devolución. Cualquier reclamo debe ser hecho por escrito a nosotros dentro de 10 días de haber sido encontrado.

INFORMACION UTIL	
Trióxido de azufre SO ₃ (%)	3,4
Índice de Blancura L (%)	≥ 85,0
Fraguado (min)	Inicial ≥ 45 Final ≤ 420
Resistencia a la compresión a 28 días (MPa)	≥ 28,0
Presentación	Fundas Kraft doble capa de 40.0 Kg
Peligro de toxicidad	Evitar contacto directo con piel y ojos
Inflamabilidad	No inflamable

